

BC-KM Mauer- und Putzmörtel

Technisches Merkblatt Stand: Juli 2022

Eigenschaften:

BASIC BC-KM Mauer- und Putzmörtel ist ein Werk trockenmörtel bestehend aus Kalk und Zement, geeignet zum Mauern und Putzen von Innen- und Außenwänden.
M 2,5 gem. DIN EN 998-2, GP CS III gem. DIN EN 998-1, Chromatarm.

Verwendung:

Mauer- und Putzmörtel M 2,5 ist universell einsetzbar. Gebindeinhalt eignet sich zum Mauern, Putzen und Ausbessern. Als Putzmörtel eingesetzt, sollte der Untergrund vorgespitzt, sauber und frei von Ölen etc. sein.

Verarbeitung:

Mauer- und Putzmörtel M 2,5 mit ca. 3,5 l Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Den angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten und den frischen Mörtel vor Frost schützen. Frostsicher nach Erhärtung.

Verbrauch:

25 kg Trockenmörtel ergeben ca. 16 l Frischmörtel. Bei Putzauftrag von 10 mm Putzstärke ausreichend für ca. 1,5 m².

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Lieferform:

25-kg-Sack

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de, www.sievert.de

