

Dispersions-Fliesenkleber

Technisches Merkblatt Stand: Jan. 2021



Anwendung:

Gebrauchsfertiger Dispersionsfliesenklebstoff zum Kleben von keramischen Fliesen und Platten, Mosaik, Glasmosaik für Wand und Boden. Flexibel, klebt daher auch auf Plattenwerkstoffen wie z.B. Span- und Faserzementplatten. Geeignet auch zum Kleben von Fliese auf Fliese. Für innen. Nicht für Verklebung im Schwimmbadbereich geeignet.

Farbe: naturweiß

- Gebrauchsfertig für Wand und
- Bodenfliesen
- Speziell für Fliese auf Fliese
- Für Innen
- Dispersionskleber DITE gem. DIN EN 12004

Untergründe und ihre Vorbereitung:

Geeignete Untergründe: Beton, Putze, Gipskarton-, Gipsfaser-, Gipsbau-, Faserzement-, Spanplatten (V 100), und alte Fliesen. Der Untergrund muss eben, tragfähig, sauber und trocken sein. Beton muss mind. 6 Monate alt, Putze müssen lufttrocken sein. Spanplatten (V100), Mindestdicke 19mm, in Nut und Feder verleimen und fest mit Lattenrost verschrauben. Gipsuntergründe, Faserzement- und Spanplatten mit FUNDAMO Universalgrundierung grundieren.

Verarbeitung:

Kleben von Fliesen: Klebstoff mit Zahnkelle (Zahnung s. Tabelle) auf den Untergrund aufziehen und durchkämmen. Innerhalb von 20 – 30 Minuten Fliesen in den noch feuchten Kleber einlegen und ausrichten. Fliesen auf alte Fliesen kleben: Klebstoff sehr dünn mit Stahlglätter auf die alten Fliesen aufziehen. Über Nacht trocknen lassen. Fliesen kleben wie beschrieben. Frisch verklebte Flächen vor ungünstigen Witterungseinflüssen schützen, Werkzeug mit Wasser reinigen, Verarbeitungstemperatur: 5 – 30°C. Wandbeläge frühestens nach 2 Tagen, Bodenbeläge frühestens nach 4 Tagen ausfugen. Rand- und Dehnungsfugen elastisch abdichten.

Verbrauch und Ergiebigkeit:

Fliesenformat	Zahnleiste	Verbrauch	Ergiebigkeit (1 kg / 7 kg)
bis 5 cm	3 x 3 x 3 mm	1,2 kg/m ²	ca. 0,8 / 5,8 m ²
5 – 15 cm	4 x 4 x 4 mm	1,6 kg/m ²	ca. 0,6 / 4,4 m ²
10 – 20 cm	6 x 6 x 6 mm	2,5 kg/m ²	ca. 0,4 / 2,2 m ²

Der Verbrauch richtet sich nach der verwendeten Zahnkelle, Neigungswinkel und Untergrund.

Lagerung:

Trocken, frostfrei und sachgerecht.

Entsorgung:

Restinhalte erhärten lassen. Danach als Hausmüll oder Baustellenabfall entsorgen. Gebinde nach vollständiger Restentleerung in spachtelreinem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhalt:

1 kg reichen für 0,4 – 0,8 m² je nach Fliesenformat.

7 kg reichen für 2,2 – 5,8 m² je nach Fliesenformat.

Dispersions-Fliesenkleber

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 23 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Etikettenaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG

Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück

Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853

info@sievert.de, www.sievert.de