

Duschdichtanstrich

Technisches Merkblatt Stand: Juni 2020



Anwendung:

Duschdichtanstrich wird im Sanitärbereich unter dem Fliesenbelag auf den vorgeputzten bzw. ebenen Untergrund zweifarbig in mind. zwei Arbeitsgängen aufgetragen. Verhindert, dass Wasser in die Wand bzw. in den Boden gelangen kann. Geruchsneutral und schnell trocknend.

Zur Abdichtung von Innenräumen gemäß DIN 18534 für die Wassereinwirkungsklassen WO-I bis W2-I an Wänden und WO-I bis W1-I auf Böden. Bauaufsichtlich geprüfte Abdichtung im Verbund unter keramischen Belägen für den Verwendungsbereich A im Wandbereich gemäß abP.

Bei Anwendung im Bodenbereich ab W2-I ist eine flexible Dichtungsschlämme einzusetzen.

- Wasserdichter Anstrich unter Fliesenbelägen
- Vor dem Verfliesen an Wand und Boden
- In Bereichen von Duschen und Wannen
- Inkl. Farbpigment für 2. Anstrich

Untergründe und ihre Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, rissfrei, eben, sauber und frei von trennenden Bestandteilen sein. Unebenheiten sind vorab mit geeigneten Materialien auszugleichen, so dass der Duschdichtanstrich in einer gleichmäßig dicken Schicht aufgetragen werden kann. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen, dazu Duschdichtanstrich im Verhältnis 1:1 mit Wasser mischen. Ab der Wassereinwirkungsklasse W2-I sind keine feuchtigkeitsempfindlichen Untergründe im Bodenbereich gestattet.

Verarbeitung:

Der Duschdichtanstrich ist vor Gebrauch gut aufzurühren und dann in 2 bis 3 Schichten vollflächig mit einem Kunststoffroller, Pinsel oder Quast aufzutragen. Die erste Schicht ist im Farbton blau auszuführen. Die zweite Schicht ist mit dem mitgelieferten Pigment einzufärben, so dass zwei unterschiedliche Farbschichten erkennbar sind. Jede Schicht trocknen lassen, bevor die nächste Schicht aufgetragen wird. In rissgefährdeten Bereichen wie an Ecken, Wand- und Bodenanschlüssen, Rohrdurchführungen etc. müssen FUNDAMO Duschdichtbänder bzw. FUNDAMO Wandrohrmanschetten in den Duschdichtanstrich eingearbeitet werden. Das Werkzeug kann mit Wasser gereinigt werden. Nach Trocknung der ersten Schicht wird das Duschdichtband durch den zweiten Auftrag der Duschabdichtung komplett in das System eingebunden. Abschließend einen 3. Anstrich der Duschabdichtung vollflächig auftragen. Die vorherige Schicht muss jeweils trocken sein, bevor die nächste aufgebracht wird. Die Trocknungszeit beträgt bei +20 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % ca. 3 Stunden. Verarbeitung nur bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur). Nach völliger Trocknung von ca. 24 Stunden können keramische Beläge mit quick-mix FBK Flexkleber auf FUNDAMO Duschdichtanstrich aufgebracht werden.

Verbrauch:

Der Verbrauch des Duschdichtanstriches liegt, je nach Beschaffenheit der Oberfläche, bei ca. 400 – 700 g / m² pro Schicht. Der Gesamtverbrauch für 0,5 mm Trockenschichtdicke beträgt mindestens 1 kg/m².

Lagerung:

Trocken, kühl, frostfrei und sachgerecht, in fest verschlossenem Gebinde.

Entsorgung:

Restinhalte an der Luft erhitzen lassen. Danach als Hausmüll entsorgen. Verpackung nach vollständiger Restentleerung in trockfreiem Zustand der Wertstoffsammlung zuführen.

Lieferform:

4 kg Eimer

Duschdichtanstrich

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Haut und Augen sind zu schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Sicherheitshinweise auf der Verpackung beachten.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de, www.sievert.de

