


Klarlack

hochglänzend

für außen und innen – als Grund- und Endbeschichtung auf Holz
glanzbeständig – hervorragender Verlauf
leicht zu verarbeiten – aromatenfrei



1. Produkteigenschaften und Anwendungsbereich

Geruchsmilder und aromatenfreier, leicht zu verarbeitender und glanzbeständiger Alkydharzlack. Für die Lackierung von allen Laub- und Nadelhölzern im Innen- und Außenbereich wie z. B. Türen, Vertäfelungen, Balken und Möbel. Schöner Wohnen Klarlack hochglänzend ist auch als Hochglanzüberzug auf bereits farbig lackierten Flächen geeignet.

Farbton
Farblos

Gisbau-Produktcode
M-KH02

Glanzgrad
Hochglänzend

Dichte
Ca. 0,9 g/cm³

Inhaltsstoffe
Alkydharz, Isoparaffin, Additive.

2. Verarbeitung

Verarbeitungstechniken
Rollen, streichen

Verarbeitungstemperatur
Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Verbrauch
Ca. 70 - 90 ml/m² je Anstrich (genaue Verbrauchsmengen durch einen Probeauftrag am Objekt ermitteln)

Verdünnen
Falls erforderlich bis max. 5% mit Schöner Wohnen Verdünnung aromatenfrei.

Abtönen/Mischen
Nicht abtönen oder mit anderen Materialien mischen.

Verarbeitungshinweise
Vor Gebrauch stets gut aufrühren.

Trockenzeit (bei 20 °C, 65 % r. F.)
Nach ca. 4 Stunden ist Schöner Wohnen Klarlack hochglänzend staubtrocken, klebfrei nach ca. 10 Stunden und überarbeitbar nach ca. 24 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknung entsprechend.

Untergrundvorbereitung

Die Verarbeitung erfolgt auf trockenen, sauberen, festen und trennmittelfreien Untergründen. Neues Holz anschleifen und gründlich entstauben. Der Feuchtigkeitsgehalt darf gemäß DIN 18 363 bei Nadelhölzern 15%, bei Laubhölzern 12% nicht überschreiten. Alte (intakte) Anstriche reinigen und gut anschleifen. Nicht tragfähige, z. B. abblätternde, Anstriche sowie vergrautes Holz, bis auf den tragfähigen Untergrund abschleifen. Löcher und Risse mit einem Holzkitt verfüllen.

| Untergründe | Grundierung | Zwischenanstrich | Schlussanstrich |
|---------------------------|--|--|--------------------------------------|
| unbehandeltes Holz, außen | 1x Holzschutzgrund | | |
| unbehandeltes Holz, innen | 1x Klarlack hochglänzend, max. 5% verdünnt | 1x Klarlack hochglänzend, max. 5% verdünnt | 1x Klarlack hochglänzend, unverdünnt |
| intakte Altanstriche | Schadstellen außen mit Holzschutzgrund | | |

3. Nach der Verarbeitung

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke/Altfarben abgeben und nach Abfallschlüssel-Nr. 080111 (gemäß AVV) entsorgen.

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Schöner Wohnen Verdünnung aromatenfrei.

Lagerung/Transport

Anbruchgebinde dicht verschließen. Kühl und trocken lagern.

ADR/RID: 3. UN-Nr. 1263 / Wassergefährdungsklasse: WGK 1, nach VwVwS

4. Wichtige Hinweise

Entflammbar. Enthält 2-Butanonoxim und Fettsäuren, C6-19-verzweigt, Cobalt(2+)-salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Bei Schleifarbeiten Staubmaske tragen.

Sicherheitsratschläge: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dampf nicht einatmen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Gefahrenhinweise: Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

EU Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/e): 500 g/l (2007), 400g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 400 g/l VOC.

5. Allgemeines

Alle Angaben und Werte sind das Produkt intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Kenntnisstand geben, bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage dieses Merkblattes verlieren alle vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Für weiter gehende Fragen stehen Ihnen unsere Experten unter der Telefonnummer +49 (0)180 535834437 (0,14 €/min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen) zur Verfügung.

Stand: Dezember 2008